



ГКА

Испытательная лаборатория «Группа компаний Альянс»
Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний
Альянс»
РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ79
108811, г. Москва, вн.тер.г. поселение Московский, км Киевское шоссе
22-й (п Московский), двлд.4, стр.5, блок, офис Е.22/6/WP
ИНН 7751196984; ОГРН 1217700201542

Утверждаю
Руководитель
ИЛ «Группа компаний Альянс»

Агошков А.А.

М.П.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 014048-ГКА2-2026 от 19.06.2026

Опытный образец	Упаковка полимерная для продукции промышленного и бытового назначения: Стрейч-пленка для ручной намотки, торговая марка AWNING:STORE.
Изготовитель	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВОСТРОЙ" Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 21, оф. 43.
Заявитель	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВОСТРОЙ" Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Россия, 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 21, оф. 43.
Дата получения образца	05.06.2026
Нормативный документ (НД), на соответствие которого проводились испытания	Требования Технического регламента Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
Условия окружающей среды при проведении испытаний	Температура окружающего воздуха 20-22 °С Относительная влажность воздуха 55...68 % Атмосферное давление 744,748 мм рт. ст.
Идентификация изделия	Наименование, тип, маркировка, функциональные показатели образца соответствуют технической и эксплуатационной документации
Результаты испытаний	Стр. 2

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 014048-ГКА2-2026 от 19.06.2026

Результаты испытаний:

Определяемые показатели	Единицы измерения	НД на методы исследований	Величина допустимого уровня	Результат испытаний
Герметичность	-	ГОСТ 32686-2022	Упаковка герметична	Упаковка герметична
Устойчивость к ударам при свободном падении с высоты	%	ГОСТ 32686-2022	2,50	2
Усилие сопротивления сжатию	%	ГОСТ 32686-2022	2,50	2
Стойкость к горячей воде	%	ГОСТ 32686-2022	2,50	2
Химическая стойкость	%	ГОСТ 32686-2022	2,50	2
Изменение кислотного числа	мгКОН/г	ГОСТ 23955-80	0,1	0,05
Запах образца	баллы	ГОСТ 32626-2014	Не более 1	0
Запах водной вытяжки	баллы	ГОСТ 32686-2022	Не более 1	0
Привкус водной вытяжки	баллы	ГОСТ 32686-2022	Не допускается	Не обнаружен
Муть водной вытяжки	баллы	ГОСТ 32686-2022	Не допускается	Не обнаружен
Осадок водной вытяжки	баллы	ГОСТ 32686-2022	Не допускается	Не обнаружен
Окрашивание водной вытяжки	баллы	ГОСТ 32686-2022	Не допускается	Не обнаружен

Санитарно-гигиенические показатели безопасности

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕДИЗМ.	НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
1	2	3	4	5
Санитарно-гигиенические показатели безопасности и нормативы веществ (модельная среда): дистиллированная вода; экспозиция 10 суток				
Посторонний запах, не более	балл	1	отсутствует	ГОСТ 32686-2022
Посторонний привкус, не более	балл	1	отсутствует	ГОСТ 32686-2022
Изменение цвета	-	-	отсутствует	ГОСТ 32686-2022
Изменение прозрачности	-	-	отсутствует	ГОСТ 32686-2022
Формальдегид	Мг/л	0,100	0,005	МУК 4.1.653-96
Ацетальдегид	Мг/л	0,200	0,011	МУК 4.1.650-96
Этленгликоль	Мг/л	1,000	0,600	Инструкция 2.3.310-15-64-2005
Диметилтерефталат	Мг/л	1,500	0,800	МУК 4.1.3169-14
Ацетон	Мг/л	0,100	0,005	МУК 4.1.650-96
Метиловый спирт	Мг/л	0,200	0,012	МУК 4.1.650-96
Бутиловый спирт	Мг/л	0,500	0,014	МУ 4149-86
Изобутиловый спирт	Мг/л	0,500	0,004	МУ 4149-86

Заключение:

Опытный образец соответствует нормативным документам, на соответствие которым проводились испытания.